

Diessner Tuulettuva rappaus- järjestelmä

Menettelysuositus mineraalisten levyjen rappaamiseen puurunkorakenteessa.

Rappauksen alustana käytettävät mineraaliset levyt täytyy olla kiinnitetty puristuksitta alustarakenteeseen kulloisenkin valmistajan antamien työohjeiden ja staattisten vaatimusten mukaan hyväksytyillä kiinnitysmateriaaleilla. Puisten alustarakenteiden jäännöskosteuden täytyy vastata vaadittavaa pienintä sallittua pitoisuutta. Urakoitsijan täytyy tarkastaa tämä työkohteessa. Rappauksen alustana käytettävien levyjen täytyy olla kuivia, rapattavaksi tarkoitetun puolen täytyy osoittaa kiinnitetynä ulospäin. Tarvittaessa levyjen saamaaminen levyvalmistajan ohjeiden mukaisesti.



Rakennesuositus:

- Tarvittaessa yläpäätty sadeveden suojaprofiililla 3544 (10,0 mm:n levyvavuudelle), 3589 (12,5 mm:n levyvavuudelle).
- Tarvittaessa alapäätty sadeveden suojaprofiililla 3512 (10,0-12,5 mm)
- Verkollisten reunalistojen asennus ikkunoiden ja ovien kehyksiin.
- Verkkokulmalistojen asennus ikkuna- ja oviaukkojen pieliin Diessner Liima- ja verkotuslaastilla SKS tai Liima- ja verkotuslaastilla KAM.
- Verkollisten reunaprofiilien asennus muiden rakenteiden liitoskohtiin (esimerkiksi massiiviseinät, betonikatot yms.) Diessner Liima- ja verkotuslaastilla SKS tai Liima- ja verkotuslaastilla KAM.
- Saumatiivistysnauhojen asennus rankkasateen kestäväksi liitännäksi muihin rakenteisiin nähdessä, esimerkiksi massiiviseinät, betonikatot yms.
- Verkotuslaastikerroksen levitys Diessner Liima- ja verkotuslaastilla SKS tai Liima- ja verkotuslaastilla KAM ja Diessner Lasikuituverkon asennus. Ikkuna- ja oviaukkojen kohdalle tulee kiinnittää lisäksi kulmaverkot ja smyygikulmaverkot. Kerrosvavuuden tulee olla noin 5-7 mm. Lasikuituverkon täytyy olla verkotuslaastikerroksen yläkolmanneksessa.
- Verkotuslaastikerroksen kuivumisen jälkeen Diessner Pinnoiteprimerin levitys, värisävy tulee olla sama kuin myöhemmin levitettävässä pintalaastissa.
- Diessner Silikonihartsipinnoitteen SHP, Keinohartsipinnoituslaastin KHP, Silikaattipinnoitteen SKP levitys, raekoko ja värisävy tilaajan ohjeiden mukaan.

Liima- ja verkotus- laasti SKS



Liima- ja verkotuslaasti Diessnerin eristerappausjärjestelmille.

- Voidaan levittää käsin tai koneella
- Mineraalinen, harmaa
- Hyvä liimauskyky ja elastisuus
- Raekoko enint. 1,0 mm

Menekki:
Liimaus: n. 4,0 kg/m²
Verkotus: n. 6,0 kg/m²

Liima- ja verkotus- laasti KAM ja KAM-L



Liima- ja verkotuslaasti Diessnerin eristerappausjärjestelmille.

- Voidaan levittää käsin tai koneella
- Mineraalinen, valkoinen
- Hyvä liimauskyky ja elastisuus
- Raekoko enint. 0,8 mm

Menekki: Liimaus: n. 4,0 kg/m²
(3,0 kg/m² KAM-L); Verkotus: n. 6,0 kg/m² (4,5 kg/m² KAM-L)

Lasikuituverkko




Yleiskäyttöinen lasikuituverkko kaikkiin Diessner eristerappausjärjestelmiin; rakennusvalvonnan yleisesti hyväksymä.

- Alkalinkestävä. Paino: vähintään 165 g/m²
- Verkon värisävy sininen
- Leveys 110 cm, Silmäkoko n. 4 x 4 mm


Menekki: n. 1,0 m/m²

Suojaprofiili




3512 (10-12,5 mm)
3544 (10,0 mm)
3589 (12,5 mm)

Verkkokulmalista Verkollinen reunalista



Muovinen lasikuitu kulmavahike 8 x 12 cm, 10 x 15 cm, 10 x 23 cm.




Itsekiinnittyvä muovilista jossa tiivistenauha ja lasikuituverkko.

Tippareunalista



Lasikuitukankainen muovikulmalista jossa tippareuna

Liikuntasauomalista



Liikuntasauo tiivistämiseen. Tyyppi E ja V

Rappauspinnan- päättyprofiili



Muovinen laukuituverkolla varustettu päätty kisko. 3 mm, 6 mm, 11 mm

Silikonihartsipinnoite SHP-K/-R



Käyttövalmis silikonihartsikuviopinnoite ulkoseinille, kiviipiirto- tai hiertopinnulla.

Raekoot: 1,5; 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

Keinohartsipinnoite KHP-K/-R



Käyttövalmis kuviorappauslaasti ulkokäyttöön, kiviipiirto- tai hiertopinnulla.

Raekoot: 1,5, 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

Silikaattipinnoite SKP-K/-R



Käyttövalmis silikaatti-kuviorappauspinnoite sisä- ja ulkokäyttöön, hierto- tai kiviipiirtopintakuviolla.

Raekoot: 1,5, 2,0 ja 3,0 mm.

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä

Julkisivupinnoite SBP/MRP-E



Mineraalipohjainen,hierto- tai kiviipiirtopintakuviolla.

Raekoot: 2,0;3,0 ja 5,0 mm. (MP 0,8 mm)

Voidaan käyttää pintalaastina Diessner eristerappausjärjestelmässä



Diessner Rappausjärjestelmät

Diessner GmbH & Co. KG
Tempelhofer Weg 38-42
12347 Berlin
Telefon: (030) 60 00 02-0
Telefax: (030) 60 00 02-88
Internet: www.diessner-farben.de

Maalarimestarien OY

Niittyläntie 4
00620 Helsinki

Puh.: +35 8 20 786 1020
Faksi:+35 8 20 786 1021

Hermannin Rantatie 12
00580 Helsinki

Puh.: +358 (0)20 786 1028
Faksi:+358 (0)20 786 1029

Luomannotko 2
02200 Espoo

Puh.: +358 (0) 20 786 1030
Faksi:+358 (0) 20 786 1031

Viinikankatu 49
33800 Tampere
Pirkanmaa
Puh.: +358 (0) 20 786 1033
Faksi:+358 (0) 20 786 1034

Viilarinkatu 10
20320 Turku
Varsinais-Suomi
Puh.: +358 (0) 20 786 1036
Faksi:+358 (0) 20 786 1037

Paljetie 12
90150 Oulu
Pohjois-Pohjanmaa
Puh.: +358 (0) 20 786 1038
Faksi:+358 (0) 20 786 1039

www.mestarit.fi
www.maalarimestarien.fi

