

## Diessner Trend

Dispersions-Innenfarbe  
Nassabriebklasse 3



### Gut deckende, verarbeitungsfertige Dispersionsfarbe für innen

Wasserverdünnbar  
ELF = Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei  
Hohes Deckvermögen  
Nassabriebklasse 3  
Stumpfmatt  
Sehr leicht verarbeitbar  
Umweltschonend, geruchsarm  
Diffusionsfähig  
Frei von foggingaktiven Substanzen

### Verwendungszweck

Wasserverdünnbare Dispersionsfarbe mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis für innen. Durch die ELF-Einstellung sehr gut geeignet für den sensiblen Wohn- und Objektbereich. Geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen.

### Technische Daten

**Bindemittelbasis** Kunststoffdispersion nach DIN 55947

**Pigmentbasis** Titandioxid

### Einstufung nach DIN EN 13300

Glanzgrad Stumpfmatt  
Nassabrieb Klasse 3  
Kontrastverhalten Deckvermögen Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup> pro Liter  
(altweiß Ton 84: Deckvermögen Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup> pro Liter)  
Maximale Korngröße Fein (< 100 µm)

**Dichte** ca. 1,5 g/ml

**Farbton** Weiß

**Abtönungen** Mit den Diessner Vollton- und Abtönfarben, sowie werkseitig und über Diessner Mix abtönbar. Die gelieferten Farbtöne sind vor der Verarbeitung auf Farbtongenaugigkeit zu überprüfen. BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten. Durch Abtönungen können die ausgelobten Eigenschaften verändert werden. Bei intensiven Farbtönen mit einem pigmentbedingten schlechteren Deckvermögen einen Voranstrich mit der Grundierfarbe Diessner Streich- und

## Diessner Trend

**Dispersions-Innenfarbe**  
Nassabriebklasse 3

Haftgrund WP abgetönt als Color Base ausführen. Je nach Pigmentierung, Lichteinfall und vorhandenem Untergrund (z.B. weichmacherhaltige Werkstoffe) können sich Farbtöne während der Zeit verändern.

|  |  |
|--|--|
| <b>Gebindegröße</b>                        | 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l, 15 l und 40 kg  |
| <b>Lagerung</b>                            | Kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen.   |
| <b>Verbrauch</b>                           | Auf glattem Untergrund 140-170 ml/m <sup>2</sup> pro Anstrich. Auf strukturierten Flächen entsprechend mehr, ggf. eventuelle objektbedingte Abweichungen durch einen Probeanstrich ermitteln.  |
| <b>Produkt - Code<br/>Farben und Lacke</b> | BSW 20   |
| <b>Gefahrenkennzeichnung</b>               | Entfällt   |
| <b>Deklaration der Inhaltsstoffe</b>       | Kunststoffdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsstoffe. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer +49 (0)30 60 00 0249   |
| <b>Besondere Hinweise</b>                  | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen und einen geeigneten Atemschutz anlegen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassen Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. |
| <b>Entsorgung</b>                          | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112.  |
| <b><u>Verarbeitungsrichtlinien</u></b>     |  |
| <b>Beschichtungsaufbau</b>                 | Einen satten, gleichmäßigen Anstrich, bei Bedarf mit ca. 5 - 10% Wasser verdünnt auftragen. Auf kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen ist ein vorheriger Grundanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt empfehlenswert.   |
| <b>Auftragsverfahren</b>                   | Mit Pinsel, Rolle und Airlessgeräten verarbeitbar.   |
| <b>Airlessauftrag</b>                      | Düse                    0,021" - 0,026"<br>Spritzdruck        150 - 180 bar<br>Spritzwinkel        40° - 50°   |

## Diessner Trend

**Dispersions-Innenfarbe**  
Nassabriebklasse 3

### **Verarbeitungstemperatur-Untergrenze**

+ 5°C Untergrund- und Umgebungstemperatur.

### **Trockenzeit**

Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4-6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

### **Reinigung der Werkzeuge/ Airlessgeräte**

Werkzeuge/Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### **Bitte beachten**

Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. Bei Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren und ggf. verdünnen und sieben. Bei dunklen Farbtönen kann mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu Kratzern führen, ggf. bei hoher Beanspruchung der Oberfläche die Beschichtung mit Diessner Latex Satin ausführen. Bei Flächen mit ungünstigen Streiflichtverhältnissen, empfehlen wir die Produkte Diessner Silan, Diessner Clean Color oder Diessner Super Premium einzusetzen.

### **Untergrundvorbereitung**

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-Merkblätter und das Technische Merkblatt 001 beachten.

### **Hinweis**

*Die Angaben in dieser Technischen Information sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem neuesten Stand unserer Anwendungstechnik. Sie können jedoch nur unverbindlich beraten, da die geeignete Arbeitsweise im Einzelfall vom Zustand des Anstrichobjektes abhängig ist und meist nur am Objekt selbst entschieden werden kann. Bauseits bedingte Sonderfälle sind zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden.*

*Wegen der unterschiedlichen Untergrundmaterialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.*

*Mit Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.*